


**MANUAL DE RECOMENDACIONES
GENERALES PARA:**

**USOS, ALMACENAMIENTO,
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CERÁMICA**



No aplique junta que ha empezado a fraguarse o endurecerse.

- En pisos y paredes rugosos aplique la junta **ALFAQUICK JUNTA FINA CG2AW** puntualmente



sobre la dilatación con un aplicador tipo salsero, limpie con una espátula plástica y luego con una espuma ligeramente húmeda los contornos de la dilatación en sentido diagonal, antes que la junta se endurezca. En este tipo de revestimiento NO esparza la junta sobre todo el área, evitando contaminar la superficie de la pieza, para una mejor limpieza.

- Recuerde que un óptimo proceso de emboquillado, depende de que se dejen las juntas de colocación entre unidades.
- Después de 15-30 minutos de aplicada la junta se puede iniciar con la limpieza de los excesos que han quedado sobre la baldosa, con una esponja húmeda retire los residuos en dirección diagonal a las juntas. Utilice siempre agua limpia para hacer la limpieza.

• Es importante limpiar inmediatamente los residuos de boquilla y mortero, especialmente en cerámicas abrasivas o rusticas, pues al secarse se dificulta retirarlas. Si tiene alguna duda al respecto por favor comunicarse con nuestro Departamento Técnico. Las herramientas y elementos de trabajo se deben lavar con agua mientras la junta está fresca.

Piscinas

Emboquelle utilizando **ALFAQUICK JUNTA FINA CG2AW** o similar colores claros (marcas reconocidas), para lograr alta adherencia, baja permeabilidad, alta resistencia y mayor flexibilidad.

Tenga presente que el llenado de la piscina debe hacerse después de 15 días de haber culminado el proceso de emboquillado, y este debe ser lento y continuo (30 a 40 cm máximo por día).

Recuerde que en caso de no poder retirar estos excesos de mortero, no aplique productos que puedan afectar químicamente el producto. Se recomienda contactar nuestro departamento técnico.

Advertencias:

No emboquelle antes de las 72 horas después de haber finalizado la instalación.

No aplique la junta sobre dilataciones contaminadas.

No utilice por ningún motivo adhesivos como emboquille o junta.

No utilice ALFAQUICK JUNTA FINA CG2AW o similar (marca reconocida) que su fecha de vencimiento haya expirado.

No utilice ALFAQUICK JUNTA FINA CG2AW de colores oscuros en piscinas.

CUIDADOS, LIMPIEZA Y/O MANTENIMIENTO DESPUES DE INTALAR:



Limpiar a diario con agua

Durante el proceso de la instalación es importante tomar las siguientes consideraciones para proteger su piso y enchape cerámico:

Luego de retirado los residuos de la boquilla (de 15 a 30 minutos después de aplicada) proteja la instalación del tráfico (cartón corrugado y/o polietileno de burbujas) y no antes de 24 horas proceda a realizar una limpieza con mezcla agua/jabón (neutro) y proteja nuevamente, es importante estar revisando periódicamente su obra, para retirar el polvo y elementos abrasivos que puedan alojarse debajo del elemento protector.

Después de finalizada una obra o remodelación y a pesar del buen cuidado que se pueda tener, se genera o quedan residuos difíciles de remover y limpiar, por tal razón es importante identificar el tipo de mancha o suciedad que se quiere atacar para hacer la mejor elección, se recomienda hacer muestras puntuales y poder verificar que el resultado obtenido sea el deseado.

Barrer el piso, retirando la mugre superficial, identifique que tipo de sustancia y/o suciedad es la que quiere retirar del revestimiento a tratar y elija el removedor más adecuado. Ubicar el removedor adecuado, teniendo la precaución que este no afecte las características físicas y químicas del revestimiento a intervenir, es importante hacer una pequeña muestra (en un área poco visible) para determinar si el resultado es el esperado.

Realizar un lavado apropiado el cual depende del área a intervenir y sustancias a retirar, este puede ser manual o con máquina, para retirar aquella capa que se adhirió al producto.

ALFAGRES, cuenta con una amplia gama de productos para el mantenimiento de pisos y enchapes, en

presentación liquida y con una alta efectividad como son:

Limpiador Final de Obra: diseñado para remover residuos y suciedades de cemento, morteros y boquillas, de pisos y enhaces.

Solución Removedora: efectiva en la remoción de ceras, selladores y suciedad acumulada en pisos.

Desengrasante Antibacterial: elimina todo tipo de manchas de grasa y aceites en sus pisos y enhaces.

Limpiador Multiusos Antibacterial: especialmente formulado para el cuidado diario de sus pisos y enhaces.

- Se recomienda colocar un tapete atrapa mugre en el acceso al piso instalado, para evitar desgaste prematuro.
- Lavar con agua y detergente neutro periódicamente.

Advertencia:

No aplique sobre su revestimiento cerámicos ceras, ácidos, ACPM, detergentes en polvo.



No utilice herramientas abrasivas como lijas o elementos metálicos, que pueden afectar el esmalte de la cerámica.

Limpieza y mantenimiento de Fachadas

El mantenimiento de la fachada debe hacerse periódicamente y por profesionales en manejo de alturas (cada año aproximadamente) y dependiendo de la contaminación ambiental. La limpieza de manutención debe ser hecha con agua y jabón neutro, manualmente o

en forma de chorro. No utilizar productos ácidos para limpieza.

Importante durante este proceso hacer la verificación de las juntas y piezas, reparando aquellas que por movimientos normales de la edificación y/o retracción de los mismos materiales se estén deteriorando.

Mantenimiento Piscinas.

Para el mantenimiento periódico de las piscinas, se recomienda que los químicos se diluyan previamente en agua antes de verterlos a las piscinas durante su uso, para evitar que los químicos granulados se depositen y se concentren en el fondo de la misma ocasionando el deterioro de la boquilla y evitar que se pueda presentar filtraciones de agua que desprendan las cerámicas instaladas en las piscinas.

Revise periódicamente el estado de las juntas y revestimientos, reparando aquellas que lo requieran.

Advertencias:

No utilice en la limpieza elementos metálicos, ya que dañan la superficie de la baldosa.

No utilice limpiadores agresivos como Ácidos (muriático, nítrico y acético).

No utilice derivados del petróleo (acpm, gasolina).

Esta actividad debe realizarse por personal calificado de trabajo en alturas y mantenimiento de fachadas.

Este Documento se elaboró con base de nuestra experiencia y NO constituye en ningún caso un Manual de Construcción.



MANUAL DE RECOMENDACIONES GENERALES

SERVICIO INTEGRAL
AL CLIENTE

CONTACTANOS
318 8007008



Momentos Alfa